

Lumina I



高功率

应用 210 大硅片技术及切片技术, 叠加多主栅, 高密度组件封装, 确保组件更高功率输出



高可靠性

通过第三方盐雾氨气沙尘认证, 半片技术应用保证更优的抗热斑及抗隐裂能力, 提升运行可靠性



高发电量

掺铟电池降低首年及逐年衰减, 优化的电路设计带来更低的阴影遮挡损失, 提升组件发电量



高适配性

与主流追踪器兼容, 适用于大型电站的高性价比组件

江苏中润光能科技股份有限公司创立于2011年, 专注于高效太阳能电池及组件产品研发、生产、销售及服务, 致力于向全球客户提供“高效、可靠、可持续发展”的高价值光伏产品及服务解决方案。

*详细信息请联系中润光能或参阅质保书

SS9-60HS 590-615M


高效单晶PERC单玻半片组件

615W

最高输出功率

21.73%

最高效率



12年材料工艺质保

25年线性功率质保

全面的产品和体系认证

- IEC61215 • IEC61730
- IEC61701: 盐雾测试 • IEC62716: 耐氨测试 • IEC60068: 沙尘测试
- ISO9001:2015: 质量管理体系 • ISO14001:2015: 环境管理体系
- ISO45001:2018: 职业健康安全管理体系



电性参数 (STC)

型号	SS9-60HS -590M	SS9-60HS -595M	SS9-60HS -600M	SS9-60HS -605M	SS9-60HS -610M	SS9-60HS -615M
最大功率(Pmax) [W]	590	595	600	605	610	615
开路电压(Voc)[V]	41.00	41.20	41.40	41.60	41.80	42.00
最大功率点的工作电压(Vmp) [V]	34.40	34.60	34.80	35.00	35.20	35.40
短路电流(Isc)[A]	18.32	18.37	18.42	18.47	18.52	18.57
最大功率点的工作电流(Imp) [A]	17.16	17.21	17.26	17.31	17.35	17.39
组件效率[%]	20.85%	21.02%	21.20%	21.38%	21.55%	21.73%

辐照度1000W/m²,电池温度25°C,光谱AM1.5G

温度系数


短路电流温度系数(Isc)	+0.050%/°C
开路电压温度系数(Voc)	-0.260%/°C
最大功率温度系数(Pmp)	-0.340%/°C
电池标称工作温度	45±2°C

电性参数 (NMOT)

型号	SS9-60HS -590M	SS9-60HS -595M	SS9-60HS -600M	SS9-60HS -605M	SS9-60HS -610M	SS9-60HS -615M
最大功率(Pmax) [W]	442	446	450	454	458	462
开路电压(Voc)[V]	38.80	39.00	39.20	39.40	39.60	39.80
最大功率点的工作电压(Vmp) [V]	32.30	32.50	32.70	32.90	33.10	33.30
短路电流(Isc)[A]	14.76	14.78	14.81	14.85	14.88	14.91
最大功率点的工作电流(Imp) [A]	13.71	13.74	13.77	13.81	13.84	13.88

辐照度800W/m²,环境温度20°C,光谱AM1.5G,风速1m/s

设计图 (毫米)




机械参数

电池类型	单晶PERC
电池排列	120(6x20)
组件尺寸	2172x1303x35mm
组件重量	29.8kg
玻璃	3.2mm钢化镀膜玻璃
边框	阳极氧化铝型材
线缆	4mm²(IEC),12AWG(UL) 300mm (含接头)
接线盒	IP68, 3个二极管
连接器	兼容MC4/MC4-EVO2
包装信息	31片/托, 558片/40尺柜

边框颜色和线缆长度以实际订单为准

特性曲线



应用参数

最大系统电压	1500V DC
功率公差	0~+3%
工作温度	-40°C~+85°C
最大保险丝额定电流	30A
最大静态负载, 正面	5400Pa
最大静态负载, 背面	2400Pa